



CLEAR#1

LACA RESISTENTE A RAYOS ULTRAVIOLETAS

Descripción	CLEAR #1 es una laca en aerosol de un componente lista para usar. Se usa para retocar acabados de laca y conseguir un alto brillo duradero en pequeñas áreas. Es resistente a los rayos ultravioletas. Este barniz, de alta calidad, alcanza los mismos resultados que los barnices de dos componentes, con las ventajas de un aerosol. CLEAR #1 es adecuado para las pequeñas reparaciones. Tiene un alto espesor y es compatible con las pinturas a base de agua. CLEAR #1 no contiene isocianato.
Seguridad	PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE: Leer las instrucciones antes de usar. IMPORTANTE: Este producto contiene materiales peligrosos y por lo tanto se necesita llevar siempre equipamiento de protección adecuado. Por favor lea atentamente la etiqueta y consulte la hoja de seguridad para el manejo del producto y la información de seguridad y protección. Las cuales están disponibles a través del distribuidor local o en la página Internet de U-POL.: WWW.U-POL.COM. U-POL no es responsable de cualquier reclamación donde el consumidor no lleve puesto el equipamiento profesional de protección recomendado y obligatorio.
Preparación de la Superficie e Instrucciones de uso	CLEAR #1 se puede aplicar usando la preparación mostrada abajo:- Limpiar y desengrasar la superficie con desengrasante o diluyente de la gama U-POL SYSTEM 20. Lijar el color en seco con 800-1000, volver a limpiar, secar y desengrasar. Si el color es basado en disolvente, aplicar CLEAR #1 dentro de 20 minutos después de aplicar la base.
Aplicación	Agitar minuciosamente el spray antes de usar por un mínimo de 2 minutos. Aplicar 1 - 2 ligeras y regulares capas. Dejar 5 - 10 minutos para la salida de los disolventes entre cada mano.
Tiempo de secado	Dejar 30 minutos antes de usar. El tiempo de secado depende del espesor de la película, de la humedad y de la temperatura.
Código	CLEAR/AL - Aerosol de 450 ml.
Información C.O.V.	El límite de la Unión Europea para este producto (categoría de producto: IIBd) en formato listo para usar es 840g/litro. El contenido de este producto listo para usar de VOC es de 710g/litro.